

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARENA DE VIDRIO (MIXTO MICRONIZADO)
1. DESCRIPCIÓN / ORIGEN

Origen	Vidrio sector de la alimentación
Producto:	CASCO DE VIDRIO MIXTO MICRONIZADO

2. CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Sólido de estructura vítrea.					
Color	Mezcla de colores (verde, marrón, incoloro, etc)					
Olor	Inoloro					
Composición	SiO ₂	≥	72,02%	Na ₂ O	≈	13,04%
	TiO ₂	≈	0,06%	K ₂ O	≈	0,82%
	Al ₂ O ₃	≈	1,79%	SO ₃	≈	0,09%
	Fe ₂ O ₃	≈	0,28%	MnO	≈	0,02%
	CaO	≈	10,58%	Cr ₂ O ₃	≈	0,07%
	MgO	≈	1,15%	NiO	≈	0,00%
	BaO	≈	0,07%	PbO	≈	0,02%
Intervalo de fusión	1.300°C a 1550°C.					
Solubilidad en agua	Insoluble					
Humedad	0,5% a 3% = según necesidad del cliente.					
Carga orgánica	< 0,50%					
Granulometrías	> 1 mm = 0%					
Metales Férricos	0,00%					
Metales no férricos	0,00%					

3. ENVASADO

Suministro	Granel Big bags 1000-1200 kg. Saco 25 kg.
------------	---

4. FOTOGRAFÍA PRODUCTO
