

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CASCO DE VIDRIO MIXTO
1. DESCRIPCIÓN / ORIGEN.

Origen	Vidrio sector de la alimentación
Producto:	CASCO DE VIDRIO MIXTO

2. CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Sólido de estructura vítrea.					
Color	Mezcla de colores (verde, azul, incoloro, etc)					
Olor	Inoloro					
Composición	SiO ₂	≥	72,46%	Na ₂ O	≈	13,25%
	TiO ₂	≈	0,04%	K ₂ O	≈	0,75%
	Al ₂ O ₃	≈	1,57%	SO ₃	≈	0,18%
	Fe ₂ O ₃	≈	0,07%	MnO	≈	0,01%
	CaO	≈	10,80%	Cr ₂ O ₃	≈	0,00%
	MgO	≈	0,79%	NiO	≈	0,00%
	BaO	≈	0,07%	PbO	≈	0,01%
Intervalo de fusión	1.300 ^o C a 1550 ^o C.					
Solubilidad en agua	Insoluble					
Humedad	3,00%					
Carga orgánica	0,55%					
Granulometrías	0mm-0,50mm					

3 ENVASADO

Suministro	Granel
------------	--------

4. FOTOGRAFÍA PRODUCTO
